

STEINWOLLE FLACHDACHDÄMMUNG



Hochfeste Steinwolle-Dachdämmplatten (DDP) eigen sich besonders für den Aufbau von mehrlagigen Dämmsystemen.

ANWENDUNG:

Wärmedämmung mit erhöhter Trittfestigkeit für den Wärme-, Schall- und Brandschutz im Flachdachbau, sowie für die Dämmung der obersten Geschossdecke und Aufdachdämmung.

OBERSTE GESCHOSSDECKE UND AUFDACHDÄMMUNG

PETRAROOF-B-PLUS: 30 kPa, 105 kg/m3, 0,036 [W/mK]
PETRAROOF-D-PLUS: 40 kPa, 120 kg/m3, 0,037 [W/mK]
PETRAROOF-PLUS: 50 kPa, 130 kg/m3, 0,037 [W/mK]
PETRAROOF-H-Plus: 60 kPa, 150kg/m3, 0,039 [W/mK]

FLACHDACH

PETRAROOF-R-PLUS: 70 kPa, 160 kg/m3, 0,039 [W/mK] PETRAROOF-T-PLUS: 80 kPa, 170 kg/m3, 0,039 [W/mk]





	PETRARU	OF-B-PLUS AB	MESSUNGEN UND	VERPACKUNG	
PLATTENFORMAT			PALETTEN		
Länge	Breite	Plattendicke	Paketmenge auf Palette	Deckfläche der Platten auf einer Palette	Volumen der Platten auf eine Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk.]	[m²]	[m³]
		50	24	57,60	2,880
		60	20	48,00	2,880
	1200	100	12	28,80	2,880
0000		110	11	26,40	2,904
2000		120	10	24,00	2,880
		150	8	19,20	2,880
		160	7	16,80	2,688
		200	6	14,40	2,880
		210	5	12,00	2,520
	PETRARO	OF-D-PLUS ABI	MESSUNGEN UND	VERPACKUNG	
		50	24	57,60	2,880
2000	1200	80	15	36,00	2,880
		100	12	28,80	2,880
		120	10	24,00	2,880
		150	8	19,20	2,880
	PETRAR	ROOF-PLUS AB	MESSUNGEN UND	VERPACKUNG	•
2000		30	40	96,00	2,880
		40	30	72,00	2,880
		50	24	57,60	2,880
	1200	60	20	48,00	2,880
		80	15	36,00	2,880
		100	12	28,80	2,880
		120	10	24,00	2,880
		150	8	19,20	2,880
	PETRA	ROOF-H-PLUS	ABMESSUNGEN	UND VERPACKUN	NG
2000		30	40	96,00	2,880
		40	30	72,00	2,880
	1200	50	24	57,60	2,880
		100	12	28,80	2,880
		150	8	19,20	2,880
	PETR	AROOF-R ABM	IESSUNGEN UND	VERPACKUNG	
	1200	30	40	96,00	2,880
2000		40	30	72,00	2,880
		50	24	57,60	2,880
		100	12	28,80	2,880
		150	8	19,20	2,880
	PETR	AROOF-T-PLU	S ABMESSUNGEN	I UND VERPACKU	JNG
		20	56	134,40	2,688
		30	40	96,00	2,880
	1200		1	1	1
2000	1200	40	30	72,00	2,880

 $\hbox{*weitere Plattenformate:}\ 1000x600x\ mm\ ;\ 1000x2000x\ mm\ ;\ 1200x1200x\ mm\ ;\ 2000x600x\ mm$



Insundlation GmbH Brettigen 8 6313 Menzingen CH Tel.: 076 759 86 06